



## BAGAR® AIRLISS G

### ALGEMENE INFORMATIE

#### → OMSCHRIJVING

- Gebruiksklare witte spuitplamuur geschikt voor machinale verwerking met airless spuitmachine
- Speciale airless formule

#### → TOEPASSING

- Dunbepleisteren van muren en plafonds in binnenbereik
- Ideaal als voorbereiding vóór een afwerking met behang, lichtgewicht wandbekleding, matte of gesatineerde verf
- Kan binnenshuis aangebracht worden op alle courante ondergronden

### PRODUCTVOORDELEN

- ✓ 4 keer sneller aan te brengen dan traditionele gipspleisters
- ✓ Bijzonder hoog vulvermogen
- ✓ Zeer gemakkelijk verspuitbaar met airless
- ✓ Reiniging van gereedschap met water
- ✓ Makkelijk op te schuren
- ✓ Zéér wit
- ✓ Kan handmatig worden aangebracht



**BAGAR**  
TECHNIQUE



**Pierre Verschuere**

Harelbeke +32(0)56 71 21 45 info@pverschuere.be www.pverschuere.be

isolatie - en stukadoorsmaterialen

**Beissier**

www.beissier.eu



**BAGAR**  
TECHNIQUE

Deze specificatiefiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches die betrekking hebben op dezelfde producten.

Datum van publicatie: juli 2010

Het doel van deze specificatiefiche is onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. Deze informatie komt echter niet in de plaats van een beschrijving die specifiek betrekking heeft op het type en de toestand van een bepaalde ondergrond. Aangezien de technische vooruitgang niet stilstaat, is het de verantwoordelijkheid van onze klant om vóór het gebruik bij ons te informeren of er geen recentere versie van dit specificatieblad is verschenen.

# BAGAR® AIRLISS G

## TECHNISCHE GEGEVENS

→ <b>VOORSTALLING</b>	Gebruiksklare watergedragen plamuur
→ <b>SAMENSTELLING</b>	Acrylharsemulsies, cellulosederivaten, diverse minerale vulstoffen en toeslagstoffen
→ <b>DICHTHEID</b>	1,7 +/- 0,1
→ <b>pH</b>	8 +/- 1
→ <b>KLEUR</b>	Wit
→ <b>WACHTTIJD</b>	Na het volledig opdrogen
→ <b>CLASSIFICATIE</b>	NF T 36-005 - Famille III, klasse 2 XP T 30-608 : G <sub>3</sub> E <sub>5</sub> S <sub>2</sub> V <sub>0</sub> W <sub>0</sub> A <sub>0</sub> C <sub>0</sub> NF T 30-608
→ <b>BRANDKLASSE</b>	EUROCLASS A2 - s1, d0 PV beschikbaar op eenvoudig verzoek
→ <b>GEZONHEID EN VEILIGHEID</b>	Veiligheidsfiches op verzoek beschikbaar of terug te vinden op <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a>
→ <b>VERPAKKING</b>	In plastic zakken van 25 kg met handvat (40 zakken / pallet) en plastic emmers van 25 kg
→ <b>OPSLAG</b>	9 maanden vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking en beschermd tegen vorst, vochtigheid en warmte (max. + 30°C)

## VERWERKING

→ <b>VOORBEREIDING</b>	Mengen vóór gebruik
→ <b>VERDUNNEN</b>	Maximaal 3%, indien nodig
→ <b>TOEPASSING</b>	
• Gereedschap	Airless spuitmachine (debit minimaal 5l/min), met spuittips van 0,27" tot 0,033" en een hoek van 50° en 60°. Volg de instructies in de gebruikershandleiding bij de machine en de aanbevelingen van de fabrikant m.b.t. het juiste gebruik (druk, spuittips, enz.) Geen zeef of filter nodig bij het gebruik Breed plamuurmes
• Voorwaarden	Niet gebruiken bij temperaturen beneden +8°C of boven +30°C, of bij een relatieve vochtigheid boven 65%
• Schoonmaken van het gereedschap	Met water, onmiddellijk na gebruik
→ <b>MAXIMAAL LAAGDIKTE</b>	3 mm per laag
→ <b>GEMIDDELD VERBRUIK</b>	Tussen 0,8 en 1,5kg/m <sup>2</sup> per laag, afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en gewenste afwerking
→ <b>ONDERGRONDEN</b>	Beton, cellenbeton, baksteen, betonblok, cementpleister, gipspleister, gipsplaat, oude verf, glasvezel, BAGAR® plamuur pleisters De ondergrond moet droog, zuiver, vetvrij, draagkrachtig en stabiel zijn volgens de vereisten van het dtu (59.1 en 59.4)
→ <b>EXTRA BUITENLAAG</b>	BAGAR® plamuur pleisters, behang, lichtgewicht wandbekleding, matte of gesatineerde verf



**Pierre Verschuere**

Harelbeke +32(0)56 71 21 45 [info@pverschuere.be](mailto:info@pverschuere.be) [www.pverschuere.be](http://www.pverschuere.be)

isolatie- en stukadoorsmaterialen

**Beissier**  
[www.beissier.eu](http://www.beissier.eu)